

Wymaganie grubości powłoki cynkowej

Grupa przedmiotów	Wartości	Średnie	Minimalne wartości
	Lokalna grubość warstwu w μm	Masa odniesiona do powierzchni w g/m^2	Lokalne grubości powłok
stal o grubości $< 1 \text{ mm}$	50	360	45
stal o grubości $\geq 1 \text{ mm}$ i $< 3 \text{ mm}$	55	400	50